

MATERIAL	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> )	CONTRAÇÃO (%)
ABS - (Acrilonitrila Butadieno Estireno)		0,5
PA POLIAMIDA (NYLON 6)	1,15	1,55
PA POLIAMIDA (NYLON 6) com 30-35% de fibra de vidro		0,45
NYLON 6.6		1,3
NYLON 6.6 com 30-35% de fibra de vidro		0,5
POLICARBONATO		0,7
PP POLIPROPILENO	0,95	2
PP POLIPROPILENO com 40% de talco		1,2
POLIACETAL (POM)		2
SAN (Estireno Acrilonitrile)		0,5
SANTOPRENE		2
NORIL		0,6
PVC rígido	1,35	0,6
PVC mole	1,25	1,5
PS POLIESTIRENO	1,05	0,45
POLIMERIZADOS de mescla ABS, SAN, SB	1,08	0,5
PE POLIETILENO	0,935	1,75
PUR POLIURETANO	1,26	1,25
PC POLICARBONATO	1,2	0,7
PC POLICARBONATO com fibra de vidro		0,3
PMMA POLIMETILMETACRILATO (acrílico)	1,18	0,475
CA ACETATO DE CELULOSE	1,3	0,55
CAB ACETOBUTIRATO DE CELULOSE	1,2	0,55
CP PROPIONATO DE CELULOSE	1,2	0,55
POM POLIOXIMETILENO	1,415	1,75
POLIVINILCARBAZOL	1,19	0,65
CTFE	1,06	1,5
PPO POLIFENILENÓXIDO	1,06	0,8